

Sellador Cristal MDNS1200

Sellador a base de nitrocelulosa de baja coloración y mayor transparencia lo que le permite resaltar el entintado de la madera, formulado para ofrecer un excelente anclaje, buena nivelación, facilidad de lijado y excelente polveo.

Viscosidad (25°C)	30 - 40 segundos
Densidad (25°C)	0.90 ± 0.02
Sólidos por peso	21.0 - 25.0

Uso recomendado:

Producto recomendado como sellador intermedio en sistemas de acabado de nitrocelulosa para muebles y componentes de madera en interiores. Puede aplicarse sobre madera sólida y tableros enchapados debidamente preparados.

Recubrimientos recomendados:

Se recomienda aplicar sobre este sellador la Laca Cristal MDNL1200

Restricciones:

No se recomienda su aplicación sobre superficies previamente acabadas con sistemas catalizados, poliuretanos, poliéster o recubrimientos base agua sin pruebas previas de compatibilidad. No se recomienda su uso en exteriores ni en aplicaciones expuestas a humedad constante, intemperie o radiación UV directa.

Diluyente:

MD08000 Diluyente para Nitrocelulosa o MDD002 Thinner.

Equipo de aplicación:

Pistola de aspersión.

Método de aplicación:

Aspersión convencional con aire utilizando una presión de aire de 25 -35 lb / plg 2. Aplique de dos a tres manos sobre la madera ya preparada con nuestro Sellador Cristal dejando un tiempo de secado de 30 -40 minutos entre cada mano.

Rendimiento teórico:

7.5 m²/L. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie de aplicación. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado.

Tiempo de secado:

Secado al tacto: 20 - 25 min.

Tiempo de lijado: 30 - 45 min.

Tiempo para dar acabado: 45 min.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Preparación de la superficie:


La superficie debera estar seca, libre de polvo, grasa y otros materiales extraños. La madera se prepara con lija grano 180 y posteriormente se cambia a lija 220.



Excelente nivelación



Secado al tacto
20 - 25 min.
Tiempo de lijado
30 - 45 min.
Tiempo para dar acabado
45 min.



Transparente



fórmula de alta calidad



1, 4 y 19 Lts.

Maderas

WOODMASTER®
ACABADOS PARA MADERAS

Sellador Cristal MDNS1200

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Limpieza del equipo:

Lave con thinner el equipo de aplicación (brocha, airless), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Riesgos durante la aplicación:

Producto altamente inflamable , mantengalo alejado de cualquier fuente de ignición. Durante el manejo y la aplicación del producto se desprenden vapores de solventes orgánicos por lo que se recomienda el uso de mascarillas de carbón activado.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Después de algún tiempo el producto puede presentar incremento de viscosidad, para lo cual se recomienda usar una mayor dilución.

Importante:

Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.


Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionaclientes@alvamex.com.mx
www.alvamex.com.mx



Excelente nivelación



Secado al tacto
20 - 25 min.
Tiempo de lijado
30 - 45 min.
Tiempo para dar acabado
45 min.



Transparente



fórmula de alta calidad



1, 4 y 19 Lts.