

## Sellador Cristal MDNS1200

Sellador a base de nitrocelulosa de baja coloración y mayor transparencia lo que le permite resaltar el entintado de la madera, formulado para ofrecer un excelente anclaje, buena nivelación, facilidad de lijado y excelente polveo.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Viscosidad (25°C) | 30 - 40 segundos |
| Densidad (25°C)   | 0.90 ± 0.02      |
| Sólidos por peso  | 21.0 - 25.0%     |

### Uso recomendado:

Producto recomendado como sellador intermedio en sistemas de acabado de nitrocelulosa para muebles y componentes de madera en interiores. Puede aplicarse sobre madera sólida y tableros enchapados debidamente preparados.

### Recubrimientos recomendados:

Se recomienda aplicar sobre este sellador la Laca Cristal MDNL1200

### Restricciones:

No se recomienda su aplicación sobre superficies previamente acabadas con sistemas catalizados, poliuretanos, poliéster o recubrimientos base agua sin pruebas previas de compatibilidad. No se recomienda su uso en exteriores, ni en aplicaciones expuestas a humedad constante, intemperie o radiación UV directa.

### Diluyente:

MD08000 Diluyente para Nitrocelulosa o MDD002 Thinner. No se recomienda el uso de otro solvente ya que puede cambiar las propiedades y el desempeño final del producto.

### Equipo de aplicación:

Pistola de aspersión, brocha de pelo fino.

### Método de aplicación:

Mezcle el material para incorporar homogéneamente el producto. En un recipiente limpio adicione hasta 30% de MD08000 Diluyente para nitrocelulosa de Alvamex y mezcle perfectamente. En climas húmedos se recomienda utilizar 5% sobre cantidad de solvente de nuestro retardador MD0200 para evitar el blanqueamiento de la película. Aplique de dos a tres manos dependiendo de la porosidad y tipo de madera, dejando un tiempo de secado de 25 minutos entre cada mano.

### Rendimiento teórico:

7.5 m<sup>2</sup>/L. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie de aplicación. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado.

### Tiempo de secado:

Secado al tacto: 20 - 25 min.

Tiempo de lijado: 30 - 35 min.

Tiempo para dar acabado: 45 min.

### Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.




**Excelente nivelación**



**Secado al tacto**  
20 - 25 min.

**Tiempo de lijado**  
30 - 35 min.

**Tiempo para dar acabado**  
45 min.



**Transparente**



**fórmula de alta calidad**



**1, 4 y 19 Lts.**

# Maderas

**WOODMASTER®**  
ACABADOS PARA MADERAS

## Sellador Cristal MDNS1200

### Preparación de la superficie:

La superficie deberá estar seca, libre de polvo, grasa y otros materiales extraños. La madera se prepara con lija de grano 180 y posteriormente se cambia a lija 220. En caso de que desee cambiar el tono de la madera puede utilizar nuestras tintas Universales Alvamancha.

### Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

### Limpieza del equipo:

Limpiar el equipo con Thinner inmediatamente después de utilizarlo.

### Riesgos durante la aplicación:

Producto altamente inflamable, mantengalo alejado de cualquier fuente de ignición. Durante el manejo y la aplicación del producto se desprenden vapores de solventes orgánicos por lo que se recomienda el uso de mascarillas de carbón activado.

### Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado fuera del alcance de los niños. Después de algún tiempo el producto puede presentar incremento de viscosidad, para lo cual se recomienda usar una mayor dilución.

### Importante:

Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, [atencionaclientes@alvamex.com.mx](mailto:atencionaclientes@alvamex.com.mx)


[www.alvamex.com.mx](http://www.alvamex.com.mx)



**Excelente nivelación**



**Secado al tacto  
20 - 25 min.  
Tiempo de lijado  
30 - 35 min.  
Tiempo para dar acabado  
45 min.**



**Transparente**



**fórmula de alta calidad**



**1, 4 y 19 Lts.**