

Esmaltes

Alva Fast SR27XX

Es un esmalte de secado rápido elaborado a base resina alquid-al-modificada que ofrece un excelente acabado, durabilidad, dureza y rendimiento. Por su característica de secado rápido se recomienda utilizar en superficies o procesos donde la manipulación se requiera casi de inmediato.

Viscosidad (copa Ford No. 4)	5'0" – 5'20"
Densidad (25°C)	0.92 – 1.09 g/ml. (según color)
Sólidos por peso	36 - 49 % (según color)

Uso recomendado:

Se recomienda aplicar para recubrir y proteger superficies metálicas ferrosas como: estructuras de tipo industrial, comercial; superficies de madera y concreto en exteriores e interiores

Acabado:

Brillante / Mate (colores mate)

Restricciones:

No se recomienda aplicar en lámina galvanizada. No se recomienda aplicar Alva Fast sobre superficies sin la correcta preparación previa ya que ocasiona problemas en la adherencia. Existen colores restringidos exclusivamente para uso industrial, Leer etiqueta y hoja de seguridad para mayor información.

Preparación de la superficie:

Metálicas ferrosas: Si la superficie es nueva, desengrasar se recomienda utilizar nuestro producto MC2140 Preparador de metales, lijar con lija P-180 a P-240 y Aplicar al menos 2 manos de nuestro primario Alva 1000 o Alva 1000 SR.

Si es superficie a repintar, quitar la pintura vieja desprendida con lija P-180 a P-240. Aplicar 2 manos de nuestro primario Alva 1000 o Alva 1000 SR.

Concreto: Para superficies nuevas dejar curar durante 28 días.

Si es superficie a repintar, retirar todo material que se encuentre desprendido con espátula o cepillo de alambre.

Madera: Si la superficie es nueva pulir con lija P-180 a P-240, siempre en el sentido de la veta de la madera. Aplicar al menos dos manos de sellador de la línea WoodMaster de Alvamex Si es superficie a repintar, retirar el material viejo con lija P-180 y posteriormente con lija P-240, aplicar un sellador de la línea WoodMaster para maderas.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Método de aplicación:

Para aplicación por brocha mojar de pintura una tercera parte de la cerda, realizar movimientos uniformes de manera vertical, comenzando por la parte superior de la superficie a pintar. Entre la primera mano y segunda mano deje secar 15 minutos.

Aplique de 2 a 3 manos, dejar secar una hora.

Para aplicación por pistola de aspersión de baja presión (convencional) o por gravedad, utilice un medio filtrante para retener cualquier basura o nata antes de cargar el producto en la pistola de aspersión para evitar que la pistola se tape. Aplique de 2 a 3 manos, utilice boquilla 1.3 – 1.6 mm a una presión de 30 – 40 lb/in².



Alvamex®
PINTURAS



Brillante



Gran resistencia
a la intemperie



Secado rápido



Resistente
a la corrosión



Doméstico/Industrial



27 colores



1, 4, 19 y 200 Lts.



Rendimiento:
10 – 12 m²/L.

Esmaltes



Alvamex
PINTURAS



Alva Fast SR27XX

Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Dilución:

Para aplicación con brocha o rodillo diluir de un 20 - 30% thinner americano 2113 de Alvamex.

Para aplicación con pistola diluir de un 30 - 40% thinner americano 2113 de Alvamex.

Precauciones al aplicar:

Aplicar el producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque adecuadamente. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Tiempo de secado

Secado al tacto (primera mano): 15 minutos.

Secado segunda mano: 1 hora.

Curado total: 24 horas.

Rendimiento teórico:

10 - 12 m²/L. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie de aplicación y del método de aplicación utilizado. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado.

Limpieza del equipo:

Lave con thinner americano 2113 de Alvamex el equipo de aplicación (brocha, rodillo, pistola), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.

Importante:

Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionaclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Brillante



Gran resistencia a la intemperie



Secado rápido



Resistente a la corrosión



Doméstico/Industrial



27 colores



1, 4, 19 y 200 Lts.



Rendimiento:
10 - 12 m²/L.