



Barniz Entintado SR

Secado Rápido



Clave: MDS 72XX

**Barniz Aquidal
Fenólico**

**Excelente
dureza**

**Acabado
brillante y terso**

Descripción del producto:

Es un Barniz Entintado con pigmentos transparentes de excelente brillo y rápido secado, que permite entintar y dar acabado al mismo tiempo dejando ver las vetas de la madera. Colores: Maple, cedro, roble claro, roble oscuro, nogal, caoba y chocolate.

Diluyente:

MDD 002 o MD8000 a ún 30%.

Campo de empleo:

El Barniz Entintado SR se emplea como acabado directo sobre la madera o superficies selladas con nitrocelulosa. Muy adecuado para realizar trabajos de barnizado en fábricas de muebles y talleres de carpintería, en el hogar y trabajos de artesanías.

Precauciones:

- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación.

Presentación:

Bote 1 Lt, Bote 4 Lt. y Cubeta 19 Lts.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad. Para mayor información consulte al departamento de Servicio Técnico de ALVAMEX QUÍMICA S.A. de C.V.

Características:

% Sólidos: 45 -51%.

Viscosidad CF#4 A 25°C: 90 - 105 segundos.

Peso específico, g/ml: 0.94 - 0.98 g/ml.

Aspecto físico: Líquido transparente de color.

Tiempo de óreo entre mano y mano: 10 - 15 min.

Tiempo de secado al tacto: 15 - 20 min.

Tiempo de curado total: 24 horas.

Tiempo de caducidad: 1 año.

Tipo de aplicación: Pistola de aire y brocha.

Cantidad de material recomendado: 100 a 150 g/m².

Rendimiento: 7 - 8 m²/L.

Recomendaciones:

- El Barniz Entintado Secado Rápido SR MDS 72XX, es un barniz brillante, que permite entintar y dar acabado al mismo tiempo dejando ver las vetas de la madera, dándole protección y belleza.
- Es un producto para uso en interiores y exteriores.
- Es un barniz fácil de aplicar ya sea con brocha o con pistola de aspersión.
- Mezclar muy bien el barniz antes de vaciarlo del envase.
- Dilución: para aplicar con brocha diluir del 15 a 20% con Diluyente MDD 002. Para aplicar con pistola diluir del 20 - 30% con Diluyente MDD 002, a una presión de 20 a 25 lb/pulg².
- Se recomienda dar de 2 a 3 manos dejando un tiempo de oreo de 10 - 15 minutos.
- El Barniz Entintado Secado Rápido SR MDS72XX tiene un tiempo de secado al tacto de 15 a 20 minutos.
- El curado total será después de 24 hrs.