CROMATO DE ZINC

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo

Interiores | Exteriores | Base Solvente | Primario | Clave: PE607

Descripción del producto:

El **Primario Estructural Cromato de Zinc Alquidálico** es un recubrimiento anticorrosivo formulado con pigmentos de Zinc y resinas alquidálicas que promueve la adherencia entre el acabado y el sustrato, proporcionan una protección de alta resistencia a la intemperie y es adecuado para la protección anticorrosiva de estructuras y partes metálicas de hierro, siendo así un producto de excelente calidad.

Usos:

En todo tipo de superficies metálicas, acero, aluminio y lámina zintro como primario o base para recibir cualquier tipo de esmaltes, o bien como acabado en donde se busca solamente un protector anticorrosivo en interiores o exteriores y de gran durabilidad. Es ideal para uso industrial, zonas costeras y en ambiente tropical húmedo y salino.

Preparación del producto:

Es necesario homogeneizar y diluir de 10 al 15% con thinner estándar para aplicaciones con brocha y del 15 al 20% para aplicaciones con pistola convencional.

Preparación de la superfftie:

Para la aplicación del **Primario Estructural Cromato de Zinc Alquidálico**, la superficie debe estar seca, libre de humedad, polvo, grasa y contaminantes. Debe removerse perfectamente la pintura vieja o desgastada con cepillo de alambre o con una lija.
Para eliminar oxido de la superficie metálica, lavar primero con agua y jabón; después aplicar solución fosfatizante o solución desengrasante y posteriormente aplicar el acabado.

Características:

Densidad gr./cm³.: 1.19 - 0.01.
Sólidos %: 35 - 50 según color.
Viscosidad cps: 3,000 - 3,500.
Finura, H: 3 mínimo.
Tiempo de secado al tacto: 20 - 30 minutos.
Secado duro: 24 horas.
Rendimiento: 8 - 9 m²/L.
Adherencia: Buena.
Inflamabilidad: Material base solvente inflamable.
Almacenamiento: Debe de ser almacenado bajo techo en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Pueden conservar hasta 1 año sus propiedades a temperatura ambiente.

Rendimiento:

El rendimiento varía de acuerdo al método de aplicación que se emplee, a las características de la superficie y a las condiciones climatológicas de la región.

Seguridad de manejo:

El manejo del producto debe hacerse guardando las precauciones necesarias. Esto es, evitar el contacto frecuente en la piel, la inhalación continua y las salpicaduras en los ojos. La aplicación del producto debe hacerse en lugares bien ventilados y lejos del fuego.

Presentación:

Bote 500 ml, Bote 1 L, Bote 4 Lts, Cubeta 19Lts y Tambor 200 Lts.

Control de ficha técnica:
Revisión: 01 Fecha: Ene 2018

Alvamex PINTURAS
ALVA-MEX QUIMICA, S.A. DE C.V. Guadalajara No. 29 Col. Constitución de 1917 Tlalnepantla, Estado de México . C.P.: 54190, Tels: 5569 6591, 5569 6433, 5569 6003. Línea de información y asesoría técnica: 5569 6149 mercadotecnia@alvamex.com www.alvamex.com.mx Pinturas Alvamex Pasión por el Color