



Pintura para cancha de tenis

Impermeabilizante acrílico elastomérico

Exteriores



Base Solvente

Señalamientos

Clave: AT 805 y 806

Descripción del producto:

La pintura acrílica para cancha de tenis es una pintura acrílica emulsionada en acabado antiderrapante de fácil aplicación y excelente resistencia a la abrasión e intemperismo. El acabado antiderrapante es una superficie uniforme con ligera rugosidad y fina apariencia. Nuestra formulación es especial para cancha de tenis, donde se requiere una alta resistencia a golpes constantes de pelotas de hule. Disponible en colores verde y rojo óxido.

Preparación de la superficie:

Para su aplicación, la superficie debe estar seca, libre de humedad, polvo y materia extraña. Debe removerse perfectamente la pintura vieja o desgastada con cepillo de ixtle, escoba o espátula. Para obtener los mejores resultados de nuestra Pintura acrílica para cancha de tenis, cuando se trate de superficies nuevas, deberá dejar fraguar por completo antes de pintar. Normalmente se recomienda dejar pasar de 4 a 5 semanas después de construidos. Diluir un litro de la Pintura acrílica para cancha de tenis en cinco litros de agua. Este material se usa como primario a una mano sobre la superficie limpia sin grasas o aceites y sin salitre, dejar secar por espacio de 60 min. Para superficies con salitre debe hacerse una neutralización de las sales alcalinas existentes. Para la preparación de la superficie es necesario agitar y homogeneizar hasta alcanzar una consistencia uniforme. No se recomienda adelgazar con agua.

Aplicación de la pintura:

La pintura acrílica para cancha de tenis puede aplicarse con brocha o con rodillo. No recomendamos la práctica de sellar con lechada de cal o cemento blanco porque esto ocasiona la aparición de manchas blanquecinas o escurrimientos de sales que dan muy mal aspecto. Es importante tapar grietas y fisuras que atrapen agua en tiempo de lluvia. Tiene un tiempo de secado de 30 a 60 minutos, dependiendo de las condiciones de ventilación, temperatura y humedad del medio ambiente. Sin embargo recomendamos dejar endurecer de 3 a 4 días, antes de poner en servicio la superficie pintada. Se recomienda aplicar 3 manos uniformes de Pintura acrílica para cancha de tenis de preferencia, para poder resistir las condiciones de trabajo a las que estará expuesto, dejando endurecer 4 horas entre mano y mano..

Características:

Densidad gr./ml.: 1.20 - 1.35

Sólidos %: 47 ± 57

Viscosidad cps: 10,000 - 12,000

pH: 8.5 - 9.5

Apariencia: Mate

Adherencia: Buena

Almacenamiento: Debe ser almacenado bajo techo en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta 1 año sus propiedades a temperatura ambiente.

Aplique la Pintura acrílica para cancha de tenis de preferencia en las primeras horas de la mañana para evitar que se marquen los traslapes. Aplique el material en tableros completos para dejar un acabado uniforme. No aplique a temperaturas menores a de 10 °C ni mayores a 30 °C. Evite aplicarlos en superficies demasiado pulidas.

Rendimiento:

El rendimiento de la Pintura acrílica para cancha de tenis varía de acuerdo al método de aplicación y a las características de superficie.

Presentación:

Cubeta 4 Lt, Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.