



Pintura para Alberca

Pintura para recubrir y decorar albercas

Clave: ALB30X

**Resistente a
productos químicos**

**Excelente
Durabilidad**

**Buena
Adherencia**

Descripción del producto:

Pintura para Alberca es un recubrimiento diseñado especialmente para condiciones de inmersión o humedad y resistencia a productos químicos para el tratamiento de agua en albercas, posee buena adherencia al concreto y excelente durabilidad en exteriores.

Uso recomendado:

Se recomienda aplicar para proteger y embellecer albercas, piletas, estanques, fuentes ornamentales, baños y superficies en general de concreto o cemento expuestas a condiciones de inmersión o humedad.

Restricciones:

No se recomienda aplicar en superficies sin la correcta preparación y limpieza.

Sustratos Recomendados:

Superficies de cemento o concreto expuestas a inmersión o humedad.

Equipo de protección personal:



Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.



Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.



Mandil de Carnaza.



Respirador de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores.

Presentación:

Bote 1 L, 4 L. Cubeta 19 Lts.

IMPORTANTE

- No regresar producto diluido al envase original.
- Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C.
- Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.
- Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado.
- No aplicar si hay pronóstico de lluvia.
- No aplique producto en superficies húmedas.

Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consulte al departamento de Servicio Técnico de ALVAMEX QUÍMICA S.A. de C.V.

Características:

Viscosidad (25°C): 2:30 - 2:40 min. (copa Ford No. 4)

Densidad(25°C): 1.16 - 1.30 g/ml.

Sólidos por peso: 50.0 - 65.0 %.

Inflamabilidad: Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Secado al tacto: 15 - 30 min.

Tiempo de óreo entre manos: 60 min. Aplicar 3 manos.

Dejar secar por un mínimo de 10 días antes de llenar la alberca para darle uso

Almacenamiento: Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Preparación de la superficie:

1.- **Retirar:** La superficie a pintar deberá estar totalmente seca, libre de polvo, grasa, oxido, pintura vieja en malas condiciones y todo tipo de contaminante.

- **Superficie nueva:** La superficie a pintar debe estar totalmente seca y libre de polvo, grasa, pintura vieja o en malas condiciones. Llenar con agua y mantenerse por dos meses para que el agua extraiga la alcalinidad del concreto. Hacer una solución de ácido muriático (tres partes de agua por una de ácido muriático). Aplicar la solución en toda la alberca y dejar actuar por tiempo de 20 minutos y posteriormente lave perfectamente con abundante agua para retirar todo el ácido que se aplicó en toda la alberca, debe quedar perfectamente bien limpia. Deje secar por mínimo de 7 días para que no tenga humedad. (Puede hacer una prueba para checar que no tenga humedad. Colocar un plástico de un metro cuadrado y pegarlo perfectamente con un Masking tape en todos los costados y dejar por 24 horas y si no hay humedad no debe sudar el plástico, y si está seco proceder aplicar la pintura.

- **Superficie a repintar:** Lave la superficie con hipoclorito, talle fuertemente hasta que el hongo caiga y posteriormente lave con agua abundante, deje secar.

2.- Preparación del producto:

Mezclar: Mezclar el producto perfectamente antes de

3.- Aplicación: Producto listo para aplicar

En caso de requerirse si se pinta con brocha o rodillo 10%: 1L Pintura para alberca + 100ml. de reductor para pintura para alberca.

En caso de requerirse si se pinta con airless 20% - 25%: 1L Pintura para alberca + 200 - 250 ml. de reductor para pintura para alberca.

Proceso de aplicación: Diluir un poco de la pintura para alberca al uno por uno y aplicarla como sellador y dejar secar por 24 Hrs. antes de continuar la aplicación.


4.- **Limpieza del equipo:** Lave con thinner el equipo de aplicación (brocha, rodillo, pistola), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Página: 1/1

Control de ficha técnica:
Revisión: 01 Fecha: MAY 2020



ALVA-MEX QUIMICA, S.A. DE C.V. Guadalupe No. 29 Col. Constitución de 1917 Tlalnepantla, Estado de México. C.P.: 54190, Tels: 5569 6591, 5569 6433, 5569 6003. Línea de información y asesoría técnica: 5569 6149 mercadotecnia@alvamex.com www.alvamex.com.mx



Pasión por el Color