











Primario Universal eco

E21XX – 51XX

Colores:	6 colores mate.
Descripción:	El Primario Universal eco es un producto de un componente, crea un buen anclaje entre el sustrato y el recubrimiento, excelente adherencia, fácil lijado, secado rápido, buena tersura y nivelación a sistemas de repintado automotriz en la reparación total o parcial. Provee a los acabados retención de brillo.
Uso recomendado:	Se recomienda aplicar en repintado automotriz para proteger la superficie metálica, creando un buen anclaje entre el metal y el acabado.
Restricciones:	No se recomienda aplicar Primario Universal eco en plásticos, y sobre acabados sin la correcta preparación.
Diluyente:	2113 Thinner americano
Propiedades físicas:	<p>Viscosidad brookfield (25°C)..... 2,800 – 3,200 cps (spin No. 4 - 20 rpm.)</p> <p>Densidad (25°C)..... 1.01 – 1.21 g/ml.</p> <p>Solidos por peso..... 39.0 – 51.0 %</p> <p>Acabado..... Mate.</p>
Tiempo de secado:	<p>Secado al tacto..... 10 - 15 minutos.</p> <p>Secado para lijado en húmedo..... 30 minutos.</p> <p>Secado para lijado en seco..... 30 minutos.</p>
Sustratos recomendados:	<p>Lámina de acero desnuda Pintura original perfectamente lijada Fibra de vidrio</p> <p>Lámina galvanizada Aluminio Acero inoxidable</p> <p>Para proporcionar adherencia se recomienda preparar la superficie con KIT PTM Wash Primer 2163</p> 





Recubrimientos recomendados:	Alva x-press.....	26XX	 Revisar información	
	Poliuretano 2K.....	32XX		
Macrol.....	20XX			
Mega.....	22XX			
Base Color.....	30XX			
Laca Acrílica.....	25XX			
Aplicación	Pistola de gravedad, HVLP.			
PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE				
1		LIMPIAR	La superficie debe estar libre de polvo, grasa, oxido, etc. Lavar con agua y detergente.	
			Si la superficie tiene oxido; aplicar Acondicionador de metales 2140	
2		LIJAR	Para pintura envejecida, lijar con P220 Impurezas P400	
3		LIMPIAR	Lavar con agua y detergente.	
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO				
4		MEZCLAR	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.	
*Dilución de los componentes por relación de volumen.				
RELACIÓN MEZCLA: 1:1				
 1 L. Primario Universal eco		+	 1L. Thinner americano	
Viscosidad de aplicación: 18 – 22 segundos copa Ford No. 4				











PROCESO DE APLICACIÓN

IMPORTANTE

- No regresar producto diluido al envase original.
- Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 15°C - 30 °C.
- Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.
- Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado.
- Evitar aplicar a rayo de sol para prevenir reacciones químicas en los acabados.

5		ENMASCARAR	Con masking tape y película adecuada.			
	6		LIMPIAR	limpiar con agua y detergente		
7			APLICACIÓN	2 a 3 manos húmedas.	Pistola HVLP Pistola de gravedad	Boquilla 1.3-1.4
			TIEMPO DE ORO ENTRE MANOS	5 - 10 minutos.		
8		LIJAR	P-400 - P-600			
9		DESENGRASAR	limpiar con solución desengrasante 2141			
LIMPIEZA DEL EQUIPO						
10	Lave con thinner el equipo de aplicación: Pistola de gravedad, HVLP, recipiente, etc... inmediatamente después de utilizarlo.					

Inflamabilidad: Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Almacenamiento: Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Equipo de protección personal:



Antojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.



