



# Laca transparente mate

Laca de nitrocelulosa



## Buen tiempo de secado

## Fácil aplicación

### Descripción del producto:

Es una laca de nitrocelulosa de acabado mate, para todo tipo de madera, muy utilizada para el acabado de muebles, en fábricas, en talleres de carpintería y proporciona un matizado uniforme. con excelente dureza, tersura y rápido secado es de gran uso para interiores. .

### Dilución:

Diluyente MD 08000 o con un diluyente MDD 002 al 100 - 150%.

### Recomendaciones:

- Homogenizar perfectamente el producto, y diluir con el diluyente para nitro MD 08000 o Diluyente MDD 002.
- Para aplicar con pistola diluir con 100 - 150% de los solventes recomendados a una presión de 20 a 25 ob/pulg<sup>2</sup>.
- Se recomienda dar dos manos dejando orear de 25 - 30 minutos entre manos.

### Precauciones:

- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto.
- Para la consulta de comunicación de Peligros físicos y para la salud revisar la **Hoja de Seguridad** correspondiente.

### Presentación:

Bote 1 Lt, Bote 4 Lt y Cubeta 19 Lts.

### Características:

**% Sólidos:** 27 - 29%.

**Viscosidad Brookfield, cps.:** 750 - 800 cps.

**Peso específico, g/ml:** 0.91 - 0.93 g/ml.

**Aspecto físico:** Líquido transparente.

**Brillo:** 10 - 20 U.B.

**Tiempo de oreo entre manos:** 15 a 20 minutos.

**Tipo de secado al tacto:** 25 - 30 min.

**Tiempo de caducidad:** 1 año.

**Tipo de aplicación:** Brocha de pelo fino o pistola de aire.

**Viscosidad de aplicación:** 14 - 15 segundos copa ford #4 a 25°C.

**Rendimiento:** 7 - 8 m<sup>2</sup>/L

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad. Para mayor información consulte al departamento de Servicio Técnico de ALVAMEX QUÍMICA S.A. de C.V.