

Esmaltes



Alvamex
PINTURAS



AM 500 AM5XX

El AM 500 es un esmalte alquidálico anticorrosivo elaborado a base de resina alquidal que ofrece un excelente acabado, durabilidad, dureza y rendimiento.

Viscosidad (25°C)	3,000 – 3,500 cps
Densidad (25°C)	0.89 – 1.15 g/ml.
Sólidos por peso	40 - 59%

Uso recomendado:

Se recomienda aplicar para recubrir y proteger superficies metálicas ferrosas como: estructuras de tipo industrial, comercial, superficies de madera y concreto.

Importante:

- Los colores Cobre, Aluminio y Oro son de aplicación directa "No diluir".

- Estos colores no son compatibles con los demás colores de AM 500, no mezclar, no utilizar para igualar.

Restricciones:

No se recomienda aplicar AM 500 sobre superficies sin la correcta preparación previa, ya que ocasiona problemas en la adherencia.

Importante:

Existen colores restringidos exclusivamente para uso industrial. (Leer hoja de seguridad para mayor información).

Preparación de la superficie:

• Superficies metálicas ferrosas y de madera:

- Superficie nueva, pulir con lija P - 180 a P - 240. Aplicar primario.

- Superficie a repintar, pulir con lija P - 180 a P - 240. Aplicar primario.

• Superficies de concreto:

- Superficie nueva, dejar curar 28 días.

- Superficie a repintar, retirar todo material que se haya desprendido con espátula o cepillo de alambre.

Dilución:

- Para aplicación con brocha o rodillo diluir de un 10 - 15%.

- Para aplicación con pistola diluir de un 25 - 30%.

Utiliza el thinner americano 2113 para diluir. Si no utilizas el reductor recomendado, el producto puede perder todas sus propiedades.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Método de aplicación:

- Para aplicación por brocha, mojar de pintura una tercera parte de la cerda y realizar movimientos uniformes de manera vertical, comenzando por la parte superior de la superficie a pintar.

- Para aplicación por pistola de aspersion de baja presión (convencional) o por gravedad, utilice un medio filtrante para retener cualquier basura o nata antes de cargar el producto en la pistola de aspersion para evitar que la pistola se tape.



Brillante



Gran resistencia a la intemperie



Resistente a la corrosión



Doméstico/Industrial



33 colores



250 ml; 500 ml;
1, 4, 19 y 200 Lts.



Rendimiento:
12 - 14 m²/L.

Esmaltes



Alvamex®
PINTURAS



AM 500 AM5XX

Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Tiempo de secado

Secado entre manos: 3 - 4 horas.
Curado total: 7 días.

Rendimiento teórico:

12 - 14 m²/L. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie de la aplicación y del color seleccionado. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado y la aplicación.

Limpieza del equipo:

Lave con thinner el equipo de aplicación: brocha, rodillo, airless, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionaclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Brillante



Gran resistencia
a la intemperie



Resistente
a la corrosión



Doméstico/Industrial



33 colores



250 ml; 500 ml;
1, 4, 19 y 200 Lts.



Rendimiento:
12 - 14 m²/L.