

Línea Contratista



Alvamex
PINTURAS



Primario anticorrosivo Cromato de Zinc PE607

Es un producto formulado para proteger superficies ferrosas del sector industrial o automotriz, ya que posee excelente resistencia a la corrosión. Provee buen poder cubriente, secado rápido y buena nivelación.

Viscosidad (25°C)	3,000 – 3,500 cps.
Densidad (25°C)	1.19 – 1.21 g/ml.
Sólidos por peso	60–62%

Uso recomendado:

Se recomienda aplicar en repintado automotriz y estructuras de tipo industrial que se encuentran expuestas a ambientes químicos corrosivos.

Sustratos recomendados: lámina de acero desnuda, lámina galvanizada, aluminio y acero inoxidable.

Restricciones:

No se recomienda aplicar sobre cualquier tipo de plástico. No se recomienda aplicar en ambiente con exceso de humedad.

Dilución:

- Para aplicación con brocha o rodillo diluir de un 10 - 15%.

- Para aplicación con pistola diluir de un 15 - 20%.

Utiliza el thinner americano 2113 para diluir. *Si no utilizas el reductor recomendado, el producto puede perder todas sus propiedades.*

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, óxido, etc.

Lave con agua y detergente.

Si la superficie tiene óxido; aplica, acondicionador de metales 2140.

Para estructuras, se debe preparar con carda de acero, para lámina de acero lija P-220. Limpia después de lijar y al final aplica solución desengrasante 2141.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Método de aplicación:

Para aplicación con pistola de aspersión de baja presión (convencional) o por gravedad, utilice un medio filtrante, para retener cualquier basura o nata antes de cargar el producto en la pistola de aspersión, para evitar que la pistola se tape. Esperar 3 horas para lijar con P - 400 o P - 600.

Con pistola aplica 2 manos húmedas, utilice boquilla 1.3 – 1.6 a una presión de 20 – 30 lb/in².

Limpieza del equipo:

Lave con thinner el equipo de aplicación airless, recipiente, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.



Brillante



Gran resistencia a la intemperie



Exteriores

Interiores



Resistente a la corrosión



Doméstico/Industrial



Secado al tacto
20 - 30 min.
Secado duro 24 hrs.



Amarillo



500 ml;
1, 4, 19 y 200 Lts.

Línea Contratista



Alvamex
PINTURAS



Primario anticorrosivo Cromato de Zinc PE607

Tiempo de secado

Secado entre manos: 20 - 30 minutos.

Para lijar: 3 horas.

Rendimiento:

8 - 9 m²/L. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie de la aplicación. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado y la aplicación.

Recubrimientos recomendados:

Alva X - Press (26XX), Esmalte de Poliuretano (32XX) Esmalte Acrílico Macrol (20XX), Esmalte Acrílico Mega (22XX), Laca Acrílica (24XX), Alva Fast (27XX), AM 500 (AM5XX), AM 250 (AM25X), AM 150 (AM15X).

Nota: No se recomienda recubrir con Base Color.

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Brillante



Gran resistencia a la intemperie



Resistente a la corrosión



Doméstico/Industrial



Secado al tacto
20 - 30 min.
Secado duro 24 hrs.



Amarillo



500 ml;
1, 4, 19 y 200 Lts.

