



Pintura para alberca ALB30X

Pintura para alberca es un recubrimiento diseñado especialmente para condiciones de inmersión o humedad y resistencia a productos químicos para el tratamiento de agua en albercas, posee buena adherencia al concreto y excelente durabilidad.

Viscosidad Stormer (25°C)	1'18" – 2'40" (copa Ford No. 4)
Densidad (25°C)	1.14 – 1.30 g/ml.
Sólidos por peso	50.0 – 56.0 %

Uso recomendado:

Se recomienda aplicar para proteger y embellecer albercas, piletas, estanques, fuentes ornamentales, baños y superficies en general de concreto o cemento expuestas a condiciones de inmersión o humedad.

Restricciones:

No se recomienda aplicar en superficies sin la correcta preparación y limpieza. No aplicar este producto en cisternas o tinacos que almacenen agua para consumo humano.

Preparación de la superficie:

Superficie nueva: Debe estar totalmente seca y libre de polvo, grasa, pintura vieja o en malas condiciones. Llenar con agua y mantenerse por dos meses (mínimo) para que el agua extraiga la alcalinidad del concreto. Hacer una solución de ácido muriático (tres partes de agua por una de ácido muriático). Aplicar la solución en toda la alberca y dejar actuar por tiempo de 20 minutos y posteriormente lave perfectamente con abundante agua para retirar todo el ácido que se aplicó en toda la alberca, debe quedar perfectamente limpia. Deje secar por mínimo de 10 días para que no tenga humedad. Puedes hacer una prueba para revisar que no tenga humedad, colocando un plástico de un metro cuadrado y pegarlo perfectamente con un masking tape en todos los costados y dejar por 24 horas, si no hay humedad, no debe sudar el plástico y si está seco, procede a la aplicación de la pintura para alberca Alvamex.

Superficie a repintar: Lave la superficie con hipoclorito, talle fuertemente hasta que el hongo caiga y posteriormente lave con agua abundante y deje secar.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Dilución:

Producto listo para aplicar, no diluir.

En caso de requerir:

Pistola de aspersión, diluye 20 - 25% con reductor para alberca ALB300.

Brocha o rodillo, diluye 10% con reductor para alberca ALB300.

Método de aplicación:

Brocha: Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas.

Rodillo: Para un mejor resultado, pinte en una misma dirección, no pase el rodillo más de 2 veces por el mismo lugar.



Brillante



7 a 8 m²/L.



Resistente a
productos
químicos



Ideal para superficies
de inmersión o
humedad



Doméstico/Industrial



4 colores



1, 4, y 19 Lts.



Aplicación
directa

Productos Especiales



Alvamex®
PINTURAS



Pintura para alberca ALB30X

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Tiempo de secado

Secado al tacto: 15 - 30 minutos.

Secado entre manos: 1 hora.

Secado duro: 72 horas.

Rendimiento teórico:

7 a 8 m²/L. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie de la aplicación y del color seleccionado. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado y la aplicación.

Limpieza del equipo:

Lave perfectamente la brocha, rodillo, y recipientes, con thinner. También elimine residuos de pintura seca que se encuentren adheridas, inmediatamente después de utilizarlo.

Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Brillante



7 a 8 m²/L.



Resistente a
productos
químicos



Ideal para superficies
de inmersión o
humedad



Doméstico/Industrial



4 colores



1, 4, y 19 Lts.



Aplicación
directa