

Pintura para Guarnición es un producto elaborado a base de resina de secado rápido que ofrece excelente durabilidad y resistencia a la intemperie. Se recomienda aplicar para señalizar, recubrir y proteger guarniciones de banquetas.

> **Viscosidad Stormer (25°C)** | 65.0 – 75.0 **Densidad (25°C)** 1.34 – 1.36 g/ml. **Sólidos por peso** | 64.0 – 66.0 %



Pavimento asfáltico y concreto.

Restricciones:

No se recomienda aplicar pintura para guarnición sobre superficies sin la correcta preparación previa ya que ocasiona problemas en la adherencia.

Preparación de la superficie:

En superficie nueva: Dejar curar la superficie 28 días.

Superficie a repintar: Retirar todo material que se haya desprendido con espátula o cepillo de alambre.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Dilución:

Producto listo para aplicar, no diluir.

En caso de requerirse: diluir al 5% con 2114 thinner acrílico +25° / 2115 thinner acrílico -25° (Seleccionar el thinner acrílico de acuerdo al clima del medio ambiente en el que se encuentra).

Método de aplicación:

Aplicación con pistola: Utilizar boquilla de 1.3 - 1.6 a una presion de 30 - 40 lb/in2. Aplicación con brocha o rodillo: Aplicar 2 manos.

Equipo de aplicación:

Brocha marca Alvamex con mango ergonómico y filamentos sintéticos, rodillo marca Alvamex con mango ergonómico de felpa. Pistola de aspersión.

Rendimiento teórico:

2 a 2.5 m²/L, (hasta 25 mts. lineales en raya de 10 cm; teórico). El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie de la aplicación y del color seleccionado. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado y la aplicación.

Limpieza del equipo:

Lave perfectamente la brocha, recipientes, mangueras, ductos y pistolas con thinner. También elimine residuos de pintura seca que se encuentren adheridas, inmediatamente después de utilizarlo.







Doméstico/Industrial



Amarillo



Secado entre manos 10 min. Secado al tacto 15 - 20 min. Secado duro 30 min.



Aplicación directa



Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionaclientes@alvamex.com.mx www.alvamex.com.mx







Doméstico/Industrial





Secado entre manos 10 min. Secado al tacto 15 - 20 min. Secado duro 30 min.



