

Impermeabilizantes

**Alva
Tech**



Alvafob AT810

Alvafob es un producto repelente de agua, hecho a base resina de silicón que imparte a las superficies verticales gran repelencia al agua, inhibe la absorción de agua, evitando la formación de manchas oscuras ocasionadas por algas y hongos, deterioro de la superficie y cualquier problema ocasionado por la humedad.

Viscosidad (25°C) | 9° – 11° cps (Copa Ford No. 4)
Densidad (25°C) | 0.778 ± 0.010 g/ml.

Uso recomendado:

Se recomienda para proteger e impartir durabilidad a los acabados naturales de piedra como: Fuentes, monumentos, fachadas de ladrillo, teja y cantera.

Dilución:

Producto listo para usarse. NO DILUIR.

Restricciones:

No se recomienda aplicar Alvafob sobre superficies sin la correcta preparación previa ya que ocasiona problemas en la adherencia. No se recomienda aplicar en albercas, cisternas o en lugares donde esté en inmersión constante. No se recomienda aplicar en superficies con temperaturas altas o húmedas.

Preparación de la superficie:

Superficie nueva: Limpiar, dejar curar 28 días, debe estar seca, libre de humedad, polvo y materia extraña.

Superficie a recondicionar: Limpiar perfectamente la superficie de polvo, grasa, falsas adherencias, etc.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse y ocasionalmente durante la aplicación.

Método de aplicación:


Aplica 2 manos.

Equipo de aplicación:

- Brocha marca ALVAMEX con mango ergonómico y filamentos sintéticos.
- Rodillo marca ALVAMEX con mango ergonómico de felpa.

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa esté arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.



Transparente



Rendimiento:
1 a 1.5 m²/L.



Gran resistencia
a la intemperie
y a los rayos UV



Fácil
aplicación



1, 4 y 19 Lts.



1 hora entre
manos.

Alvamex
PINTURAS

Sistema de gestión de calidad
Hoja 1/2

Código:
AP-FTP-01

Fecha de emisión:
Abril 2024

No. de Revisión:
1

Síguenos:



Impermeabilizantes

**Alva
Tech**



Alvafob AT810

Secado

- Secado al tacto (la primer mano): 3 horas a 25°.
- *El tiempo de secado puede variar, esto depende del tipo de superficie a cubrir.
- Secado segunda mano: 3 horas a 25°.
- Curado total: 24 horas a 25°.

Rendimiento teórico:

De 1 a 1.5 m²/L. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie y de la aplicación. Los cálculos de rendimiento no incluyen desperdicios durante la aplicación.

Limpieza del equipo:

Lave con agua el equipo de aplicación: Brocha, rodillo, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.


Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de éste producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionaclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Transparente



Rendimiento:
1 a 1.5 m²/L.



Gran resistencia
a la intemperie
y a los rayos UV



Fácil
aplicación



1, 4 y 19 Lts.



1 hora entre
manos.

Alvamex
PINTURAS