

Maderas

WOODMASTER®
ACABADOS PARA MADERAS

Kit Primer de Poliuretano Blanco MDP1001AK

Es un producto de alto poder de sellado, fácil lijado, rápido secado, alto poder cubriente, buena nivelación de película y óptimo rendimiento. Ideal para muebles en interiores.

Viscosidad (25°C) 1,400 – 1,600 cps.

Densidad (25°C) 1.25 – 1.27 g/ml.

Sólidos por peso 67 - 69 %

VOC teórico (g/L ASTM 3960-05) Pendiente.

Uso recomendado:

Primer de fácil aplicación sobre piezas sueltas o mueble armado de MDF o aglomerado. Especial para recibir acabados de barniz de poliuretano de color.

Recubrimientos recomendados:

Barniz Poliuretano Blanco MDT003AK.

Catalizador:

Catalizador para Primer de Poliuretano MDC1000B.

Diluyente:

Diluyente para Poliuretano MD500.

Restricciones:

No se recomienda aplicar este producto directo sin catalización y dilución adecuada.

Preparación de la superficie:

Lijar con lija P-320 / P-360.

Método de aplicación:

Aplicación con pistola, relación de dilución: 1:1:10% - 15% (1L de Primer de Poliuretano Blanco con 1 L de Catalizador MDC1000B más 100 a 150 ml de Diluyente p/Poliuretano MD500).

Equipo de aplicación:

Pistola de aspersión.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Aplicación:

Aplicación con pistola de 2 a 3 manos utilice boquilla 1.3 – 1.5 a una presión de 25 – 30 lb/in².



Semimate



Secado rápido



Rendimiento:
7 - 8 m²/L.



Interiores

Dilución si se requiere:



1:1: 10 - 15%

Cataliza 100% con 1:1
con MDC1000B y diluye
al 10 - 15% con

Solvente para Poliuretano
MD500



Secado entre manos
10 - 15 min.

Secado al tacto
25 - 35 min.

Manejo de piezas
1 a 2 horas



1, 4 y 19 Lts.

Maderas

WOODMASTER
ACABADOS PARA MADERAS

Kit Primer de Poliuretano Blanco MDP1001AK



Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Rendimiento teórico:

7 - 8 m²/l. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie, de aplicación y del color seleccionado. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado.

Limpieza del equipo:

Lave con thinner el equipo de aplicación (brocha, airless), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.

Importante:

Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionaclientes@alvamex.com.mx



Semimate



Secado rápido



Rendimiento:
7 - 8 m²/L.



Interiores

Dilución si se requiere:



1:1: 10 - 15%

Cataliza 100% con 1:1
con MDC1000B y diluye
al 10 - 15% con
Solvente para Poliuretano
MD500



Secado entre manos
10 - 15 min.

Secado al tacto
25 - 35 min.

Manejo de piezas
1 a 2 horas



1, 4 y 19 Lts.