

Línea Contratista



Alvamex
PINTURAS



AM 150 AM150 y 151

Es un esmalte alquidático anticorrosivo elaborado a base resina alquidal que ofrece un buen brillo, durabilidad, dureza y rendimiento.

Viscosidad (25°C)	3,000 – 3,500 cps
Densidad (25°C)	0.90 – 0.99 g/ml.
Sólidos por peso	36 – 41%

Uso recomendado:

Se recomienda aplicar para recubrir y proteger superficies metálicas ferrosas como: estructuras de tipo industrial, comercial, superficies de madera y concreto.

Para mejores resultados se recomienda aplicar sobre un primario.

Restricciones:

No se recomienda aplicar AM 150 sobre superficies sin la correcta preparación previa ya que ocasiona problemas en la adherencia.

Preparación de la superficie:

• Superficies metálicas ferrosas y de madera:

- Superficie nueva, pulir con lija P - 180 a P - 240. Aplicar primario.
- Superficie a repintar, pulir con lija P - 180 a P - 240. Aplicar primario.

• Superficies de concreto:

- Superficie nueva, dejar curar 28 días.
- Superficie a repintar, retirar todo material que se haya desprendido con espátula o cepillo de alambre.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Dilución:

- Para aplicación con brocha o rodillo diluir de un 10 - 15%.
- Para aplicación con pistola diluir de un 25 - 30%.

Utiliza el thinner americano 2113 para diluir. Si no utilizas el reductor recomendado, el producto puede perder todas sus propiedades.

Método de aplicación:

- Para aplicación por brocha, mojar de pintura una tercera parte de la cerda y realizar movimientos uniformes de manera vertical, comenzando por la parte superior de la superficie a pintar.
- Para aplicación por pistola de aspersión de baja presión (convencional) o por gravedad, utilice un medio filtrante para retener cualquier basura o nata antes de cargar el producto en la pistola de aspersión para evitar que la pistola se tape. Con pistola aplica de 2 a 3 manos, utilice boquilla 1.3 – 1.6 a una presión de 30 – 40 lb/in².

Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.



Brillante



Resistente
a la corrosión



Doméstico/Industrial



Blanco y negro



1, 4, y 18 Lts.



Rendimiento:
6 - 8 m²/L.



Línea Contratista



Alvamex
PINTURAS



AM 150 AM150 y 151

Tiempo de secado

Secado entre manos: 3 - 4 horas.

Curado total: 7 días.

Rendimiento:

6 - 8 m²/L. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie de la aplicación y del color seleccionado. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado y la aplicación.

Limpieza del equipo:

Lave con thinner el equipo de aplicación brocha, rodillo, airless, recipiente, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.

Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Brillante



Resistente
a la corrosión



Doméstico/Industrial



Blanco y negro



1, 4, y 18 Lts.



Rendimiento:
6 - 8 m²/L.

